



## Baumit DispoFix

Na lepenie izolačných dosiek na podklad z OSB alebo dreva

### Výhody

- Disperzné lepidlo na izolanty
- Na podklad z OSB dosiek a dreva
- Pripravené na okamžité použitie



### Produkt

Priemyselne vyrábaná pastézna lepiaca hmota.

### Zloženie

Organické spojivo, plnivá, voda.

### Technické údaje

| Produkt            |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Farba:             | svetlo béžová farba        |
| Objemová hmotnosť: | cca 1.5 kg/dm <sup>3</sup> |
| Doba spracovania:  | cca 1.5 h                  |

| Variant(y) | 25 kg                                               |
|------------|-----------------------------------------------------|
| Výdatnosť  | cca 12.5 m <sup>2</sup> /vedro (celoplošné lepenie) |
| Zrornosť   | max. 0.3 mm                                         |
| Spotreba   | cca 2 kg/m <sup>2</sup> (celoplošné lepenie)        |

### Balenie

25 kg vedro, 1 paleta = 24 vedier = 600 kg

### Skladovanie

V suchu, chlade, chránené pred mrazom v dôkladne uzavretom obale 12 mesiacov.

### Zabezpečenie kvality

Vnútna kontrola v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.

### Zaradenie podľa chemického zákona

Bezpečnostné a hygienické predpisy sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov nájdete na webovej stránke [www.baumit.sk](http://www.baumit.sk) alebo ju dostanete na vyžiadanie od výrobcu.

### Podklad

Podklad na lepenie musí vyhovovať platným normám (STN 73 2901, ETAG 004), musí byť čistý, suchý, nezamrznutý, nosný, zbavený prachu, uvoľnených častí, výkvetov a odformovacích prostriedkov.

## Spracovanie

### Miešanie

Obsah vedra premiešať elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami na homogénnu hmotu.

### Nanášanie

Lepidlo nanášať celoplošne na drevený podklad a/alebo tepelnoizolačnej izolačnej dosky pomocou antikorového zubového hladidla. Následne na podklad priložiť a pritlačiť tepelnoizolačné dosky. Pri lepení minerálnych telenoizolačných dosiek sa lepidlo DispoFix nanáša na podklad a aj dosku.

Po vytvrdnutí lepidla tepelnoizolačné dosky kotviť kotvami do dreva (napr. Baumit Kotva STR H alebo Baumit Kotva Speed Wood). Počet kotiev min. 6 ks/ m<sup>2</sup>, v závislosti od podkladu a zaťaženia.

Na vytvorenie výstužnej, resp. vyrovnávajúcej vrstvy v rámci tepelnoizolačných systémov Baumit použiť vhodné lepiace stierky (Baumit StarContact, Baumit StarContact White, resp. Baumit ProContact).

**Ďalšie detailné informácie sú uvedené v technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy.**

## Upozornenia

### Informácie a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a zrenia materiálu klesnúť pod +5°C.

Pri spracovaní fasád chrániť pred priamym slnečným žiarením, dažďom a silným vetrom vhodným spôsobom, napr. pomocou Baumit Ochranných sietí na lešenie.

V závislosti od teploty a vzdušnej vlhkosti môže byť vo výnimočných prípadoch doba schnutia až do 10 dní<sup>2)</sup>.

Nepremiešavať žiadne iné materiály.

### Vysvetlivky

<sup>1)</sup> Nakoľko sa v skladbe kombinujú materiály s rôznou paropriepustnosťou (napr. minerálny izolant, disperzné lepidlo a pod.), odporúčame pri návrhu skladby systému urobiť stavebno-fyzikálne posúdenie celej konštrukcie v okrajových podmienkach konkrétnej stavby tak, aby navrhnutý systém vyhovoval z hygienického hľadiska (prestup vodnej pary konštrukciou, celoročná bilancia vlhkosti v konštrukcii).

<sup>2)</sup> Vzťahuje sa na teplotu prostredia +20°C a relatívnu vzdušnú vlhkosť vzduchu ≤ 70 %. Nepriaznivé klimatické podmienky ako nižšia teplota a vyššia vzdušná vlhkosť môžu dobu zretia zreteľne predĺžiť.

---

Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzná a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzuje právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a vybavenie dodávok. Informujte sa na uvedenej adrese.