



Baumit Ionit Fino

Vnúťorná minerálna stierka

Výhody

- Zlepšuje kvalitu vnútorného vzduchu
- Ideálna v systéme s Baumit Ionit Color
- Pre perfektnú kvalitu povrchu



Produkt

Interiérová minerálna stierka, ktorá reguluje vlhkosť vzduchu a tak zlejšuje kvalitu vnútorného vzduchu. V spojení s farbou Baumit Ionit Color ako konečnou povrchovou úpravou vytvára Baumit Ionit Fino výrazne zdravšie vnútorné prostredie, podporuje vytváranie zdraviu prospešných iónov a tým prispieva lepšiemu zdraviu a vitalite. Baumit Ionit Fino predstavuje ideálny podklad pre povrchovú úpravu interiérovou farbou Baumit Ionit Color na dosiahnutie lepšej kvality vzduchu v interiéri.

Zloženie

Suchá minerálna stierka na vápennej báze s obsahom prírodnej sadry a s prísadami na zlepšenie prídržnosti. Obsahuje špeciálnu zmes prísad a prírodných minerálov.

Technické údaje

Produkt	
Absorpcia vlhkosti:	≥ 20 g/m ² po 3 hod. pri hrúbke 1,5 mm
Klasifikácia:	EN 13963:2014-3A
Min. hrúbka vrstvy:	0.1 mm
Objemová hmotnosť:	cca 950 kg/m ³
Hrúbka vrstvy:	1.5 mm
Doba spracovania:	cca 30 min. - 60 min.

Variant(y)	15 kg
Výdatnosť	cca 12 m ² /vrece pri hrúbke 1,5 mm
Max. hrúbka nanášanvej vrstvy	10 mm
Spotreba	cca 0.85 kg/m ² /mm
Spotreba vody	9.5 l/vrece - 10.5 l/vrece

Balenie

15 kg vreće; 1 paleta = 54 vriec = 810 kg

Skladovanie

V suchu, na drevenom rošte, chránené fóliou 12 mesiacov.

Zabezpečenie kvality

Vnúťorná kontrola v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.

Zaradenie podľa chemického zákona

Bezpečnostné a hygienické predpisy sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov nájdete na webovej stránke www.baumit.sk alebo ju dostanete na vyžiadanie od výrobcu.

Podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť suchý, pevný, nezamrznutý, nosný, stabilný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, nečistôt, zvyškov starých náterov, odformovacích prípravkov a výkvetov solí.

Príprava podkladu Pri silne, resp. nerovnomerne nasiakavom podklade odporúčame aplikovať penetračný náter Baumit MultiPrimer (zmiešavací pomer 1:3, resp. 1:5 podľa nasiakavosti podkladu) alebo Baumit EasyPrimer (zmiešavací pomer do 1:2).

Aby sa znížilo riziko tvorby trhlin (napr. pri masívnych stropných prvkoch, betónových prefabrikátoch s dĺžkou viac ako 6 m alebo sadrokartónových doskách a pod.) je potrebné kritické oblasti (spoje, sytky škár a pod.) vystužiť sklotextilnou výstužnou páskou vloženou do stierkovej hmoty Baumit Ionit Fino.

Podklad	Sadrokartónová doska	Omietka	Betón	Pôvodné nátery
	Novostavba			Rekonštrukcia
Príprava podkladu	bez prípravy	pri silne nasiakvých podkladoch: Baumit MultiPrimer/ Baumit EasyPrimer	bez prípravy	pri silne nasiakvých podkladoch: Baumit MultiPrimer/ Baumit EasyPrimer
Tmelenie škár a vyrovnanie nerovností	Baumit Ionit Finish/ Baumit Ionit Fino			-
Povrchová úprava	dve vrstvy stierky Baumit Ionit Finish/ Baumit Ionit Fino			dve vrstvy stierky Baumit Ionit Fino/ Baumit Ionit Finish (pokiaľ je potrebné)
Konečný náter	dva nátery farbou Baumit Ionit Color			dva nátery farbou Baumit Ionit Color

Spracovanie

Miešanie

Obsah vreca Baumit Ionit Fino nasypať do cca 9,5 - 10,5 l čistej vody. Baumit Ionit Fino vsypať pomaly a rovnomerne do vody, až kým sa na povrchu vody nevytvorí malý suchý ostrovček. Zmes nechať cca 2 min. odležať a následne rozmiešať ručne alebo vhodnejšie elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami na vláčnu bezhrudkovú hmotu krémovej konzistencie. Nepridávať žiadne prísady, resp. nemiešať s inými materiálmi! Konzistencia už tuhnúceho materiálu nesmie byť upravovaná pridávaním ďalšej vody. Doba spracovania je cca 30 - 60 min.¹⁾

Tmelenie škár medzi sadrokartónovými doskami

Pri pracovaní postupujte v dvoch pracovných krokoch, vždy podľa požadovanej triedy kvality povrchu. V prvom pracovnom kroku je potrebné vyplniť styky platní a napojení, vložiť sklotextilnú výstužnú pásku a tenkovrstvovo pretmeliť. Po cca 2 hod.¹⁾ prípadné nerovnosti po tmelení obrúsiť.

Po cca 2 hod.¹⁾, resp. po zaschnutí prvej vrstvy stierky sa škáry prestierajú (pomocou antikorového hladidla alebo širokou špachtľou), a to tak, že sa hranou hladidla alebo špachtle stierka roztiahne do šírky a vyhladí do stratena. Stierkou Ionit Fino sa pretmelia tiež upevňovacie skrutky sadrokartónu (hlavy skrutiek). **Pri tmelení škár a skrutiek dodržiavať všeobecné zásady pre montáž sadrokartónu.**

Celoplošné stierkovanie

Prvú vrstvu stierky nanášať antikorovým hladidlom alebo širokou špachtľou. Následne po vyzretí stierky (min. 4 - 8 hodín¹⁾) a odstránení prípadných nerovností po pracovnom nástroji naniesť druhú vrstvu stierky Baumit Ionit Fino. Druhú vrstvu nanášať rovnomerne v tenkej vrstve a následne povrch vyhladiť. Celková výsledná hrúbka stierky by mala byť min. 1,5 mm.

Výsledná trieda kvality povrchu

Baumit Ionit Fino umožňuje dosiahnuť pri optimálnom spracovaní vysokú kvalitu povrchu. Na dosiahnutie najvyššej triedy kvality povrchu Q4 je potrebné po vyzretí plochu dodatočne prebrúsiť jemným brúsnym papierom.

Povrchová úprava interiérovou farbou Baumit Ionit Color

Po vyzretí stierky (cca 4 - 8 hod.¹⁾; pri hr. 1,5 mm) je možné naniesť farbu Baumit Ionit Color. Čas schnutia stierky závisí predovšetkým od hrúbky nanášanej vrstvy, teploty a vlhkosti prostredia pri schnutí.

Pre zaistenie správneho fungovania stierky Baumit Ionit Fino je potrebné po prebrúsení povrchu stierky naniesť finálny náter farbou Baumit Ionit Color.

Upozornenia

Informácie a všeobecné pokyny:

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia materiálu klesnúť pod +5°C.

Nepriemiešavať žiadne iné materiály!

Pre riadne vyzretie stierky je potrebné v uzatvorených priestoroch zaistiť dostatočné priečne vetranie. Počas zrenia je potrebné stierku chrániť pred dodatočným zvlhnutím (napr. vlhkosť z kondenzácie pri spracovaní poterov, zatečenie, mokré murivo a pod.).

Zvýšená vlhkosť a nižšia teplota vzduchu môžu výrazne ovplyvniť dobu zrenia. Vysoké teploty dobu zrenia výrazne skracujú.

Vysvetlivky:

¹⁾ Platí pre teplotu 20°C a relatívnu vlhkosť ≤ 60%. Nižšie teploty a vyššia vzdušná vlhkosť technologické prestávky výrazne predlžujú.

Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzné a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzuje právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a vybavenie dodávok. Informujte sa na uvedenej adrese.