



FKL - minerálna izolácia

minerálne izolačné dosky s kolmým vláknom

Výhody

- Fasádne izolačné dosky z minerálnych vlákien
- Vysoko paropriepustné
- Nehorľavé



Produkt

Fasádne izolačné dosky na báze minerálnych vlákien spájaných umelou živicom, skúšané podľa ETAG 004.

Zloženie

Minerálne vlákna, organické živice.

Technické údaje

Produkt	
Reakcia na oheň:	A1 (podľa EN 13 501 - 1)
Formát:	1200 mm x 200 mm
Faktor difúzneho odporu μ :	cca 1
Pevnosť v ťahu:	100 kPa

Variant(y)	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm
Dĺžka/Hrúbka	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm
Spotreba	12.5 ks/3 m ²	12.5 ks/3 m ²	12.5 ks/3 m ²	12.5 ks/3 m ²

Variant(y)	150 mm	160 mm	180 mm	200 mm
Dĺžka/Hrúbka	150 mm	160 mm	180 mm	200 mm
Spotreba	12.5 ks/3 m ²	12.5 ks/3 m ²	12.5 ks/3 m ²	12.5 ks/3 m ²

Variant(y)	220 mm	240 mm	260 mm	280 mm
Dĺžka/Hrúbka	220 mm	240 mm	260 mm	280 mm
Spotreba	12.5 ks/3 m ²	12.5 ks/3 m ²	12.5 ks/3 m ²	12.5 ks/3 m ²

Variant(y)	300 mm
Dĺžka/Hrúbka	300 mm
Spotreba	12.5 ks/3 m ²

Balenie

Fóliovaný balík

Zabezpečenie kvality

Vnútna kontrola v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.

Zaradenie podľa chemického zákona Bezpečnostné a hygienické predpisy sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov nájdete na webovej stránke www.baumit.sk alebo ju dostanete na vyžiadanie od výrobcu.

Spracovanie V zmysle ustanovení technologického predpisu Baumit Tepelnoizolačné systémy, v súlade s ETAG 004 a STN 73 2901 a podľa všeobecne platných remeselných a spracovateľských zásad.

Upozornenia Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania materiálu klesnúť pod +5°C.

Pri spracovaní sa odporúča chrániť fasádu pred priamym slnečným žiarením, dažďom a silným vetrom napr. pomocou Baumit Ochranných sietí na lešenie.

Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzné a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzuje právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a vybavenie dodávok. Informujte sa na uvedenej adrese.