



MineralTherm Easy

Minerálne izolačné dosky s pozdĺžnym vláknom, hrúbky 5 až 27 cm.

- Fasádne izolačné dosky z minerálnych vlákien
- Menší formát dosiek
- Nehorľavé

Produkt Fasádne izolačné dosky na báze minerálnych vlákien spájaných umelou živicom.

Zloženie Kamenná (čadičová) vlna, hydrofobizácia, prísady.

Použitie Minerálne izolačné dosky s dobrými tepelnoizolačnými a akustickými vlastnosťami, nehorľavé, hydrofobizované s vysokou paropriepustnosťou. Dosky majú menší formát a nižšiu hmotnosť pre ľahšiu realizáciu.

Technické údaje

Reakcia na oheň:	A1 (podľa EN 13 501 - 1)
Súčiniteľ tepelnej vodivosti:	0.035 W/(m.K) (hr. 50 - 270 mm)
Pevnosť v ťahu:	min. 10 kPa

	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm
Dĺžka/Hrúbka	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm
Spotreba	cca 2.1 ks/m ²	cca 2.1 ks/m ²	cca 2.1 ks/m ²	cca 2.1 ks/m ²

	120 mm	140 mm	150 mm	160 mm
Dĺžka/Hrúbka	120 mm	140 mm	150 mm	160 mm
Spotreba	cca 2.1 ks/m ²	cca 2.1 ks/m ²	cca 2.1 ks/m ²	cca 2.1 ks/m ²

	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm
Dĺžka/Hrúbka	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm
Spotreba	cca 2.1 ks/m ²	cca 2.1 ks/m ²	cca 2.1 ks/m ²	5 ks/3 m ²

Dĺžka/Hrúbka			
Spotreba			

Pevnosť v tlaku: ≥ 25 kPa (CS(10) 25)

Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu: ≥ 10 kPa (TR 10)

Názov	Formát (mm)	Spotreba	Hrúbka (mm)	Počet ks v bal.	Počet m ² v bal.
MineralTherm Easy	800 x 600	2,1 ks/ m ²	50	6	2,88
MineralTherm Easy	800 x 600	2,1 ks/ m ²	60	5	2,4
MineralTherm Easy	800 x 600	2,1 ks/ m ²	80	4	1,92
MineralTherm Easy	800 x 600	2,1 ks/ m ²	100	3	1,44
MineralTherm Easy	800 x 600	2,1 ks/ m ²	120	3	1,44
MineralTherm Easy	800 x 600	2,1 ks/ m ²	140	2	0,96
MineralTherm Easy	800 x 600	2,1 ks/ m ²	150	2	0,96
MineralTherm Easy	800 x 600	2,1 ks/ m ²	160	2	0,96
MineralTherm Easy	800 x 600	2,1 ks/ m ²	180	2	0,96
MineralTherm Easy	800 x 600	2,1 ks/ m ²	200	2	0,96
MineralTherm Easy	800 x 600	2,1 ks/ m ²	220	2	0,96
MineralTherm Easy	1000 x 600	5 ks/ 3m ²	240	1	0,6
MineralTherm Easy	1000 x 600	5 ks/ 3m ²	250	1	0,6
MineralTherm Easy	1000 x 600	5 ks/ 3m ²	260	1	0,6
MineralTherm Easy	1000 x 600	5 ks/ 3m ²	270	1	0,6

Balenie Fóliovaný balík

Skladovanie Paletovaný materiál s neporušeným balením môže byť skladovaný vo vonkajších priestoroch na rovnej a odvodnenej ploche. Po rozbalení palety musia byť izolačné dosky skladované v krytých a suchých priestoroch.

Zabezpečenie kvality Vnútrotná kontrola v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.

Zaradenie podľa chemického zákona Bezpečnostné a hygienické predpisy sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov nájdete na webovej stránke www.baumit.sk alebo ju dostanete na vyžiadanie od výrobcu.

Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzná a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezavazujú zákazníka povinnosťou, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzuje právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a vybavenie dodávok. Informujte sa na uvedenej adrese.