



MineralTherm Super

Minerálne izolačné dosky s pozdĺžnym vláknom, hrúbky 2 až 20 cm

- Fasádne izolačné dosky z minerálnych vlákien
- Menší formát dosiek
- Nehorľavé

Produkt	Fasádne izolačné dosky na báze minerálnych vlákien spájaných umelou živicom.	
Zloženie	Kamenná (čadičová) vlna, hydrofobizácia, prísady.	
Vlastnosti	Minerálne izolačné dosky s dobrými tepelnoizolačnými a akustickými vlastnosťami, nehorľavé, hydrofobizované s vysokou paropriepustnosťou. Dosky majú menší formát pre jednoduchšiu realizáciu.	
Použitie	Fasádne tepelnoizolačné dosky pre kontaktné tepelnoizolačné systémy Baumit. Možnosť použitia pre novostavby a rekonštrukcie. Sú vhodné aj na vytvorenie požiarnych zábran. V soklovej oblasti je potrebné použiť nenasiakavé tepelnoizolačné dosky XPS alebo EPS Perimeter.	
Technické údaje	Reakcia na oheň:	A1 (podľa EN 13 501 - 1)
	Súčiniteľ tepelnej vodivosti:	0.037 W/(m.K) (hr. 20 - 40 mm)
	Súčiniteľ tepelnej vodivosti:	0.035 W/(m.K) (hr. 50 - 200 mm)
	Pevnosť v ťahu:	min. 10 kPa

	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm
Dĺžka/Hrúbka	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm
Spotreba	cca 2.1 ks/m ²	cca 2.1 ks/m ²	cca 2.1 ks/m ²	cca 2.1 ks/m ²

	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm
Dĺžka/Hrúbka	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm
Spotreba	cca 2.1 ks/m ²	cca 2.1 ks/m ²	cca 2.1 ks/m ²	cca 2.1 ks/m ²

	140 mm	150 mm	160 mm	180 mm
Dĺžka/Hrúbka	140 mm	150 mm	160 mm	180 mm
Spotreba	cca 2.1 ks/m ²	cca 2.1 ks/m ²	cca 2.1 ks/m ²	cca 2.1 ks/m ²

	200 mm		
Dĺžka/Hrúbka	200 mm		
Spotreba	cca 2.1 ks/m ²		

Pevnosť v tlaku: ≥ 30 kPa (CS(10) 30)

Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu: ≥ 10 kPa (TR 10)

Názov	Formát (mm)	Spotreba	Hrúbka (mm)	Počet ks v bal.	Počet m ² v bal.
MineralTherm Super	800 x 600	2,1 ks/ m ²	20	10	4,8
MineralTherm Super	800 x 600	2,1 ks/ m ²	30	8	3,84
MineralTherm Super	800 x 600	2,1 ks/ m ²	40	6	2,88
MineralTherm Super	800 x 600	2,1 ks/ m ²	50	6	2,88
MineralTherm Super	800 x 600	2,1 ks/ m ²	60	5	2,4
MineralTherm Super	800 x 600	2,1 ks/ m ²	80	4	1,92
MineralTherm Super	800 x 600	2,1 ks/ m ²	100	3	1,44
MineralTherm Super	800 x 600	2,1 ks/ m ²	120	3	1,44
MineralTherm Super	800 x 600	2,1 ks/ m ²	140	2	0,96
MineralTherm Super	800 x 600	2,1 ks/ m ²	150	2	0,96
MineralTherm Super	800 x 600	2,1 ks/ m ²	160	2	0,96
MineralTherm Super	800 x 600	2,1 ks/ m ²	180	2	0,96
MineralTherm Super	800 x 600	2,1 ks/ m ²	200	2	0,96

Balenie Fóliovaný balík

Skladovanie Paletovaný materiál s neporušeným balením môže byť skladovaný vo vonkajších priestoroch na rovnej a odvodnenej ploche. Po rozbalení palety musia byť izolačné dosky skladované v krytých a suchých priestoroch.

Zabezpečenie kvality Vnútna kontrola v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.

Zaradenie podľa chemického zákona Bezpečnostné a hygienické predpisy sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov nájdete na webovej stránke www.baumit.sk alebo ju dostanete na vyžiadanie od výrobcu.

Spracovanie V zmysle ustanovení technologického predpisu Baumit Tepelnoizolačné systémy, normy STN 73 2901 a podľa všeobecne platných remeselných a spracovateľských zásad.

Upozornenia **Informácie a všeobecné pokyny**

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania materiálu klesnúť pod +5 °C.

Pri spracovaní sa odporúča chrániť fasádu pred priamym slnečným žiarením, dažďom a silným vetrom napr. pomocou Baumit Ochranných sietí na lešenie.

Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzná a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradujeme právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a vybavenie dodávok. Informujte sa na uvedenej adrese.