

# Baumit MosaikTop Natural Line

## Dekoratívna omietka marmolit z prírodných kamienkov



- **Mozaiková omietka tzv. marmolit**
- **Vzhľad prírodného kameňa**
- **Vyššia výdatnosť**

<b>Produkt</b>	Priemyselne vyrábaná pastézna tenkovrstvová prefarbená omietka z pestrých kamienkov na báze čistej akrylátovej disperzie.
<b>Zloženie</b>	Čistá akrylátová disperzia, farebné kremičité piesky, prísady, voda, prírodná sľuda (odtíene Natural Line).
<b>Vlastnosti</b>	Vodoodpudivá tenkovrstvová omietka s výbornou mechanickou odolnosťou, odolná voči povetnostným vplyvom, dostatočne paropriepustná, ľahko spracovateľná.
<b>Použitie</b>	Vodoodpudivá omietka z pestrých kamienkov s vysokou mechanickou odolnosťou vhodná predovšetkým v oblasti soklovej časti budov a do častí kde dochádza k častému odstrekovaniu vody. Omietka je vhodná aj na dekoratívne stvárnenie fasád.
<b>Technické údaje</b>	Obsah pevných častí: cca 80 % Faktor difúzneho odporu $\mu$ : 110 - 140 Priepustnosť vodnej pary: V2

	M 337 Montblanc	M 338 Olympus	M 339 Castle	M 340 Babla
Výdatnosť	cca 5.5 m <sup>2</sup> /vedro	cca 5.5 m <sup>2</sup> /vedro	cca 5.5 m <sup>2</sup> /vedro	cca 5.5 m <sup>2</sup> /vedro
Spotreba	cca 4.5 kg/m <sup>2</sup>	cca 4.5 kg/m <sup>2</sup>	cca 4.5 kg/m <sup>2</sup>	cca 4.5 kg/m <sup>2</sup>

	M 341 Rocky	M 342 Everest	M 343 Etna	M 344 Vesuvius
Výdatnosť	cca 5.5 m <sup>2</sup> /vedro	cca 5.5 m <sup>2</sup> /vedro	cca 5.5 m <sup>2</sup> /vedro	cca 5.5 m <sup>2</sup> /vedro
Spotreba	cca 4.5 kg/m <sup>2</sup>	cca 4.5 kg/m <sup>2</sup>	cca 4.5 kg/m <sup>2</sup>	cca 4.5 kg/m <sup>2</sup>



<b>Balenie</b>	25 kg vedro, 1 paleta = 32 vedier = 800 kg
<b>Skladovanie</b>	V suchu, chlade, chránené pred mrazom v uzatvorených obaloch 12 mesiacov. Výrobok skladovať pri teplotách od +5 °C do +35 °C. Chrániť pred priamym slnečným žiarením.
<b>Zabezpečenie kvality</b>	Vnútrotná kontrola v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.
<b>Zaradenie podľa chemického zákona</b>	Bezpečnostné a hygienické predpisy sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov nájdete na webovej stránke <a href="http://www.baumit.sk">www.baumit.sk</a> alebo ju dostanete na vyžiadanie od výrobcu.

## Podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám. Musí byť čistý, suchý, nezamrznutý, nosný, zbavený prachu, uvoľnených častí a výkvetov. Musí byť rovnomerne nasiakavý.

Vhodný podklad:

- minerálne podklady (omietky a stierky Baumit)
- vyzreté vápenno-cementové a cementové omietky (zašľacované)
- betón.

Čiastočne vhodný podklad:

- tepelnoizolačné systémy (viď. Pravidlá pre použitie tmavých odtieňov).

Nevhodný podklad:

- umelé hmoty, živice,
- lakované a olejové nátery
- glejové nátery
- vápenné omietky a nátery,
- tepelnoizolačné omietky,
- drevo, kov.

**Baumit MosaikTop neodporúčame aplikovať na podklad, kde sa predpokladá zvýšená kapilárna nasiakavosť vody, napr. sokle budov s nedokonalou hydroizoláciou spodnej stavby, ploty a múriky bez vodorovnej izolácie a pod.**

## Príprava podkladu

- Kriedujúce alebo ľahko pieskujúce povrchy spevniť vhodným prípravkom napr. Baumit SanovaPrimer, technologická prestávka min. 24 hod.<sup>1)</sup> alebo Baumit MultiPrimer, technologická prestávka min. 12 hod.<sup>1)</sup>.
- Odformovacie prostriedky na betóne odstrániť horúcou parou alebo špeciálnymi prípravkami.
- Znečistené povrchy umyť, napr. Baumit ReClean.
- Nesúdržné a zvetrané nátery mechanicky odstrániť.
- Poškodené, resp. popraskané minerálne podklady opraviť pomocou vhodnej stierky napr. Baumit MultiWhite alt. Baumit Multi-Renova, v prípade potreby vystužiť pomocou sklotextilnej mriežky Baumit StarTex.

**Minimálne 24 hod.<sup>1)</sup> pred nanášaním omietky Baumit MosaikTop naniesť na podklad celoplošne penetračný náter Baumit PremiumPrimer.**

**Pre vybrané odtiene (viď. tabuľka) odporúčame prifarbený penetračný náter Baumit PremiumPrimer.**

Baumit MosaikTop	Baumit PremiumPrimer
<b>Číslo odtieňa</b>	
M 340 Babia	09P
M 341 Rocky	
M 314* Ararat	11P
M 317* El Capitan	
M 330 Elbrus	
M 331* Nemrut	
M 342* Everest	
M 343* Etna	
M 344* Vesuvius	

\* Pozri časť Upozornenia - Pravidlá pre použitie tmavých odtieňov

## Spracovanie

### Nanášanie

Skladba omietky:

- 1x základný náter Baumit PremiumPrimer nefarbený alebo prifarbený podľa zvoleného čísla odtieňa (viď. Prifarbený penetračný náter Baumit PremiumPrimer).
- 1x Baumit MosaikTop.

Bezprostredne pred nanášaním omietky Baumit MosaikTop obsah vedra dôkladne premiešať elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami.

**Baumit MosaikTop - Essential Line:** Omietku naťahovať na podklad antikorovým hladidlom v hrúbke cca 1,5 násobku veľkosti zrna. Následne ju v čerstvom stave dôkladne v jednom smere zahľadiť rovnomerne bez prerušenia. Nanášať rovnomerne bez prerušenia.

**Baumit MosaikTop - Natural Line:** Omietku naťahovať na podklad antikorovým hladidlom v hrúbke 1 až 1,5 násobku veľkosti zrna. Následne v čerstvom stave dôkladne v jednom smere omietku zahľadiť. Nanášať rovnomerne bez prerušenia.

## Upozornenia

### Farebnosť podľa vzorkovnice Baumit Mosaik Life

Zhodnosť farebného odtieňa je možné garantovať len v rámci jednej výrobnéj šarže. Odporúčame preto objednávať naraz celé množstvo materiálu vrátane potrebnej rezervy, aby sa predišlo prípadným rozdielom vo farebnosti.

Rozdiel farebných odtieňov vo vzorkovnici oproti farebnosti originálneho výrobku je z technologických dôvodov (technológia tlače a iný charakter podkladu) možný a nemôže byť dôvodom na reklamáciu. S ohľadom na túto skutočnosť odporúčame pred aplikáciou realizovať skúšobné vzorky.

Pri objednávke materiálu je potrebné zreteľne uviesť druh materiálu a označenie požadovaného farebného odtieňa.

Príklad: Baumit MosaikTop, číslo odtieňa: M 304 Denali.

### \* Pravidlá pre použitie tmavých odtieňov:

**Odtiene Baumit MosaikTop - Natural Line M 342, M 343, M 344 a odtiene Essential Line M 314, M 317 a M 331 sú vhodné celoplošne len na ETICS s minerálnym izolantom, v prípade izolantu EPS, XPS len na malé plochy a detaily maximálne 1 m<sup>2</sup>.**

Bližšie informácie nájdete v technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy alebo na našej Info-linke: +421 2 59 30 33 33, resp. +421 41 50 76 651.

### Informácie a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia materiálu klesnúť pod +5 °C a vystúpiť nad +30 °C.

Po nanosení omietky Baumit MosaikTop sa povrch zafarbí jemným mliečnym filmom, ktorý v priebehu zrenia ustúpi.

Zvýšená vlhkosť pri schnutí omietky ovplyvňuje dobu zrenia a predlžuje čas, počas ktorého sa na povrchu omietky vytvorí jemný mliečny film. Zvýšená vlhkosť a nižšia teplota vzduchu môžu výrazne ovplyvniť dobu zretia materiálu. Omietku je potrebné chrániť pred pôsobením vlhkosti z podkladu (napr. oporný múr, oplotenie, odkvapové plochy a pod.). Baumit MosaikTop nie je vhodná ako povrchová úprava vodorovných plôch.

Pokiaľ je omietka zaťažaná zemnou vlhkosťou (napr. pod úrovňou okapového chodníku), je potrebné omietku opatriť vhodnou hydroizolačnou stierkou (napr. Baumit BaseProtect 2K).

Nepremiešavať žiadne iné materiály.

Pri spracovaní materiálu odporúčame chrániť fasádu zodpovedajúcim spôsobom pred pôsobením priameho slnečného žiarenia, dažďa a silného vetra (napr. pomocou Baumit Ochranných sietí na lešenie).

Okná, dvere a iné okolité konštrukcie (obzvlášť sklo, keramiku, klinker, prírodný kameň, lakované a kovové povrchy) dôkladne zakryť, prípadné odstreky a použité náradie a nástroje umyť ihneď vodou.

V oblastiach so zvýšeným rizikom výskytu rias a húb (napr. tienisté a vlhké miesta s hustou zeleňou, nadpriemerné atmosférické zrážky, blízkosť Vodných plôch a pod.) neodporúčame na fasáde aplikovať omietku Baumit MosaikTop.

Po nanosení omietky Baumit MosaikTop je potrebné fasádu chrániť pred dažďom po dobu 48 hod.<sup>1)</sup>

**Dodržiavať platné normy (STN EN 73 2901), smernice (ETAG 004), všeobecné spracovateľské zásady, ustanovenia v technických listoch pre jednotlivé produkty a technologický predpis Baumit Tepelnoizolačné systémy!**

### Vysvetlivky

<sup>1)</sup> Vzťahuje sa na teplotu prostredia +20 °C a relatívnu vzdušnú vlhkosť vzduchu ≤ 70 %. Nepriaznivé klimatické podmienky ako nižšia teplota a vyššia vzdušná vlhkosť môžu dobu zretia zreteľne predĺžiť.

---

Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzná a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzuje právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a vybavenie dodávok. Informujte sa na uvedenej adrese.