



## Baumit Nivello 50

Samonivelizačná cementová stierka do hrúbky 50 mm



- Samonivelizačná cementová stierka
- Pre hrúbky 3 až 50 mm
- Do interiéru i exteriéru

### Produkt

Priemyselne vyrábaná samonivelizačná stierka triedy CT-C30-F6 podľa STN EN 13813. Na cementovej báze s nízkym obsahom emisií.

### Zloženie

Prísady na cementovej báze, piesky, organické prísady.

### Použitie

Samonivelizačná stierka pre interiér a exteriér (chránené a zastrešené plochy), určená na vyrovnanie povrchu, pred následným kladením rôznych typov podlahových krytín. Vhodná aj na vyrovnanie spádu až do 3%.

Stierka je predovšetkým vhodná na rýchle vyrovnanie nerovností na betóne, cementovom potere, pred kladením keramickej krytiny, textilných krytín a iných bežných podlahovín. Materiál je vhodný aj na potery s podlahovým vykurovaním.

Použitie rôznych typov lepených podlahových krytín (napr. drevené parkety, vinylové dielce a pod.) je potrebné konzultovať s výrobcom krytín a ich realizátorom.

### Technické údaje

Pochôdznosť:	po cca 3 h
Pevnosť v ľahu pri ohybe:	> 6 MPa
Pevnosť v tlaku:	> 30 MPa
Trieda pevnosti v tlaku:	CT C30 F6 (podľa STN EN 13 813)
Min. hrúbka vrstvy:	3 mm
Max. hrúbka vrstvy:	50 mm
Emisie VOC:	< 60µg/m³ EMICODE EC 1 PLUS
Doba spracovania:	cca 30 min.

Výdatnosť	
Spotreba	cca 1.6 kg/m²/mm
Spotreba vody	cca 5.25 l/25kg vrece

### Balenie

1 paleta = 48 vriec = 1200 kg

### Skladovanie

V suchu, v neporušenom obale na drevenom rošte chránené fóliou 6 mesiacov.

### Zabezpečenie kvality

Vnútorná kontrola v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.

### Zaradenie podľa chemického zákona

Bezpečnostné a hygienické predpisy sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov nájdete na webovej stránke [www.baumit.sk](http://www.baumit.sk) alebo ju dostanete na vyžiadanie od výrobcu.

## Podklad

Podklad musí výhovovať platným normám, musí byť suchý, pevný, nezamrznutý, nosný, stabilný, bez uvoľňujúcich sa častíc, zbavený prachu, nečistôt, zvyškov starých náterov a lepidiel. Musí byť dostatočne vyzretý, drsný, s otvorenými pórmami a bez trhlín. V prípade nesúdržného podkladu je potrebné podklad upraviť otryskováním alebo frézovaním.

Vhodný podklad:

- všetky bežné, minerálne cementové podklady napr. vyzreté cementové potery.

Nevhodný podklad :

- drevo,
- plasty,
- kov,
- anhydritový poter.

Po obvode miestnosti je potrebné zrealizovať okrajové škáry na oddelenie stierky od steny resp. iných zvislých konštrukcií napr. pomocou Baumit Okrajovej dilatačnej pásy PE min. hr. 5 mm. Pomocou nivelačného prístroja resp. pomocou laty je potrebné zameriť výšku nerovností a podľa toho navrhnúť hrúbku vrstvy stierky.

Samonivelizačnou stierkou neprekryvať konštrukčné škáry alebo aktívne trhliny v podklade (zmrašovacie, pohybové, dilatačné škáry či trhliny). Zabrániť zatečeniu stierky do konštrukčných škár.

## Príprava podkladu

Nasiakavý podklad pred aplikáciou stierky Baumit Nivello 50 ošetriť penetračným náterom Baumit Grund, na nenasiakavý podklad aplikovať penetračný náter Baumit SuperPrimer.

Penetračný náter sa na podklad nanáša pomocou valčeka alebo štetca. Pozri príslušné technické listy!

## Spracovanie

### Miešanie

#### Ručne

Obsah vreca vsypať do cca 5,25 l čistej vody a miešať ručným elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami (max. 600 min.<sup>-1</sup>) na homogénnu bezhrudkovú hmotu. Doba miešania cca 2-3 min. Pri miešaní je potrebné zamiešať vždy celý obsah vreca. Neprimiešať väčšie množstvo vody!

#### Strojovo

Miešať vhodným omietacím strojom (napr. PFT G4, Duo-mix) s použitím špeciálneho čerpadla určeného na spracovanie liatych poterov a stierok. Nepridávať žiadne iné materiály. V prípade technologických prestávok dlhších ako 30 min. je potrebné stroj dôkladne vyčistiť!

#### Nanášanie

Čerstvo pripravenú nivelačnú hmotu vylieť na podklad ošetrený penetračným náterom. Vhodnou stierkou alebo hladidlom rovnomerne roztahnúť do požadovanej výšky (max. 50 mm). Následne po roztahnutí je potrebné vrstu stierky zhomogenizovať a prevalcováť odvodušňovacím valčekom. Valčekom prechádzať vo vrstve stierky v navzájom kolmých smeroch.

V prípade realizácie nivelačnej hmoty vo viacerých vrstvách je potrebné vždy následnú vrstvu aplikovať ihneď po čase pochôdznosti (cca 3 hod.<sup>1)</sup>). Po prekročení času pochôdznosti je potrebné nechať stierku vyschnúť a nanesť penetračný náter Baumit Grund.

Dodatačné ošetrovanie:

Čerstvé plochy chrániť min. 1 deň pred pôsobením priameho slnečného žiarenia, vystaveniu vysokým teplotám, mrazu a prieavanu.

Pred nanesením ďalšej vrstvy, resp. dlažby je potrebné povrch stierky Baumit Nivello 50 ošetriť penetračným náterom určený na daný typ podlahovej krytiny.

**Upozornenie!** Spracovateľnosť stierky po zamiešaní s vodou je cca 30 min.<sup>1)</sup> pri teplote 20 °C. Pri nižšej teplote sa doba spracovateľnosti predĺžuje a pri vyšších teplotách skracuje.

## Upozornenia

### Informácie a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia materiálu klesnúť pod +5 °C a vystúpiť nad +30 °C. Optimálna teplota pri spracovaní je 16 až 22 °C. Chrániť pred príliš rýchlym vysušením.

Podlahové vykurovanie musí byť min. 24 hod.<sup>1)</sup> pred a po aplikácii samonivelizačnej stierky Baumit Nivello 50 vypnuté.

Pri hrúbke stierky 10 mm je po cca 24 – 36 hod.<sup>1)</sup> plocha vhodná pre pokladku podlahovej krytiny. Na každý ďalší milimetr hrúbky vrstvy je potrebné počítať s dodatočným časom zrenia cca 12 hod.<sup>1)</sup>

Podľa normy STN 74 4505 orientačné maximálne hodnoty zvyškovej vlhkosti podlahovej stierky pred kladením keramickej dlažby je 5%, PVC je 3,5 %, textilných krytin je 5 %, pred kladením drevených podláž a laminátovej podlahy je 2,5 %.

V prípade väčších plôch je preto potrebné minimalizovať počet zámesí a pracovné prestávky medzi nimi tak, aby došlo k dokonalému spojeniu jednotlivých zámesí ešte predtým, ako začne materiál tuhnúť. Už zatuhnutý materiál v žiadnom prípade neriediť vodou! Neprimiešavať žiadne iné materiály.

### Oblasti vystavené vlhkosti:

#### Interiér:

Stierka je vhodná na plochy vystavené krátkodobej, pretrvávajúcej, resp. opakovanej vlhkosti v podobe oplachovania, striekania aj v prípade použitia úžitkovej vody (napríklad: podlahy, s alebo bez odtoku, kúpeľne, sprchy, práčovne a pod).

Nie je vhodná pre plochy trvalo vystavené vode napríklad v podobe tlakovej vody. Jedná sa o priestory ako bazény a ich ochodze, vodné nádrže, plochy vo výrobných halách alebo v potravinárskom priemysle, umývaniach a veľkokapacitných kuchyniach a pod.

#### Exteriér:

Vo vonkajších priestoroch (napr. balkóny, lodžie, terasy) vystavených atmosférickým zrážkam je potrebné pred kladením dlažieb alebo plátna vopred realizovať hydroizolačnú vrstvu napr. stierkou Baumit Baumacol Protect.

Plochy na ktoré sa bude nanášať stierka Baumit Nivello 50, nesmú byť namáhané zemou vlhkosťou (napr. plochy na teréne bez hydroizolácie).

Pri spracovaní dodržiavať platné normy (STN EN 13813, STN EN 13318, STN 74 4505), smernice, spracovateľské a remeselné zásady ako aj pokyny v technologickom predpise Baumit Potery a podlahové stierky.

#### Vysvetlivky

<sup>1)</sup>Vzťahuje sa na teplotu prostredia +20 °C a relatívnu vzdušnú vlhkosť vzduchu ≤ 70 %. Nepriaznivé klimatické podmienky ako nižšia teplota a vyššia vzdušná vlhkosť môžu dobu zretia zreteľne predĺžiť. Pokiaľ sa realizuje pokladka krytiny ktorá je citlivá na vlhkosť, (predovšetkým pri väčších hrúbkach stierky >10 mm) je nevyhnutné dodržať maximálne povolenú hodnotu (meranú CM prístrojom) vlhkosti podľa výrobcu danej krytiny.

---

Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzné a nezakladajú žiadnené právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzujeme právo na zmeny. Pri vydaní novších verzí sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a vybavenie dodávok. Informujte sa na uvedenej adrese.