



Baunit PlanoFix

malta na tenkovrstvové lepenie tvárnic



Výhody

- Maltová zmes na tenkovrstvové spájanie
- Pevnosť v tlaku 5 MPa
- Ručné spracovanie

Produkt

Priemyselne vyrábaná suchá hydraulická zmes na tenkovrstvové murovanie triedy M5 podľa STN EN 998 - 2.

Zloženie

Cement, vápencové triedené piesky, prísady.

Technické údaje

Produkt	
Reakcia na oheň:	A1
Pevnosť v tlaku:	> 5 MPa (trieda M5 podľa STN EN 998-2)
Faktor difúzneho odporu μ :	max. 20
Doba spracovania:	cca 3 - 4 h

Variant(y)	25 kg
Výdatnosť	cca 20 l/vrece
Zrnitosť	max. 0.6 mm
Spotreba	cca 1.25 kg/l čerstvej malty
Spotreba vody	cca 7.5 l/25kg vrece

Súdržnosť - začiatočná pevnosť v šmyku:

0,3 MPa podľa STN EN 998 - 2

Balenie

25 kg vrece, 1 paleta = 54 vriec = 1350 kg

Skladovanie

V suchu, v neporušenom obale na drevenom rošte chránené fóliou 12 mesiacov.

Zabezpečenie kvality

Vnútoraná kontrola v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.

Zaradenie podľa chemického zákona

Bezpečnostné a hygienické predpisy sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov nájdete na webovej stránke www.baunit.sk alebo ju dostanete na vyžiadanie od výrobcu.

Spracovanie

Miešanie

Obsah vrece vsypať do cca 7,5 l čistej vody a premiešať elektrickým ručným miešadlom s nízkymi otáčkami. Po cca 5 min¹⁾ odležaní ešte raz premiešať.

Nanášanie

Čerstvá lepiaca zmes sa na podklad nanáša celoplošne zubovým antikorovým hladidlom so zubom 4 x 4 mm na dĺžku 2 až 3 tvárnic. Konzistencia lepiacej zmesi je vyhovujúca vtedy, keď v malte ostávajú ryhy po zuboch hladidla. Nalepenie presnej tvárnice, resp. korekcia polohy (poklepom gumeným kladivom) je možná do cca 10 min¹⁾ po nanosení lepiacej malty na podklad.

Z dôvodu predchádzania problémom pri omietaní je potrebné dbať na dôkladné vyplnenie ložných škár až po líce muriva. Styčnú škáru pri tvarovkách s perodrážkou, nevyplňať.

Upozornenia

Informácie a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu, materiálu ani podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia klesnúť pod +5°C.

Pri spracovaní a zrení materiálu chrániť konštrukciu pred priamym slnečným žiarením, vetrom a dažďom.

Nepremiešavať žiadne iné materiály!

Vysvetlivky

¹⁾ Vzťahuje sa na teplotu prostredia +20°C a relatívnu vzdušnú vlhkosť vzduchu ≤ 70 %. Nepriaznivé klimatické podmienky ako nižšia teplota a vyššia vzdušná vlhkosť môžu dobu zretia zreteľne predĺžiť.

Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzná a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzuje právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a vybavenie dodávok. Informujte sa na uvedenej adrese.