


Baumit Fasádne izolačné dosky XPS-P

Soklové tepelnoizolačné dosky so zníženou nasiakavosťou.



- Obzvlášť vhodné pre oblasť soklov
- Nenasiakavé
- Zdrsnený povrch

Produkt	Fasádne izolačné dosky zo stabilizovaného extrudovaného polystyrénu XPS so zníženou horľavosťou. Typ izolantu s drseným povrchom.		
Zloženie	Extrudovaný polystyrénový granulát.		
Vlastnosti	Fasádne izolačné dosky XPS z extrudovaného polystyrénu s hladkou hranou, zdrsnené, pre tepelnoizolačné systémy Baumit - riešenie pre sokel.		
Použitie	Fasádne izolačné dosky pre kontaktné tepelnoizolačné systémy Baumit, možnosť použitia pre novostavby i rekonštrukcie, obzvlášť vhodné pre oblasť sokla a suterénne časti budov.		
Technické údaje	Reakcia na oheň:	E (podľa EN 13 501 - 1)	
	Označenie:	XPS-EN 13164-DLT(2)5-CS(10/Y)300-WD(V)5-WL(T)0,7-MU100-FT2	
	Formát:	1250 mm x 600 mm	
	Objemová hmotnosť:	30 kg/m ³	
	Faktor difúzneho odporu μ:	70 - 100	

	10 mm	20 mm	30 mm	40 mm
Dĺžka/Hrúbka	10 mm	20 mm	30 mm	40 mm
Spotreba	4 ks/3 m ²	4 ks/3 m ²	4 ks/3 m ²	4 ks/3 m ²

	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm
Dĺžka/Hrúbka	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm
Spotreba	4 ks/3 m ²	4 ks/3 m ²	4 ks/3 m ²	4 ks/3 m ²

	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm
Dĺžka/Hrúbka	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm
Spotreba	4 ks/3 m ²	4 ks/3 m ²	4 ks/3 m ²	4 ks/3 m ²

	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm
Dĺžka/Hrúbka	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm
Spotreba	4 ks/3 m ²	4 ks/3 m ²	4 ks/3 m ²	4 ks/3 m ²

	260 mm	280 mm	300 mm
Dĺžka/Hrúbka	260 mm	280 mm	300 mm
Spotreba	4 ks/3 m ²	3 ks/3 m ²	4 ks/3 m ²

Balenie	Fóliovaný balík
Zabezpečenie kvality	Vnútrotná kontrola v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.
Zaradenie podľa chemického zákona	Bezpečnostné a hygienické predpisy sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov nájdete na webovej stránke www.baumit.sk alebo ju dostanete na vyžiadanie od výrobcu.
Spracovanie	V zmysle ustanovení technologického predpisu Baumit Tepelnoizolačné systémy, v súlade s ETAG 004 a STN 73 2901 a podľa všeobecne platných remeselných a spracovateľských zásad. Na lepenie a stierkovanie Baumit Fasádnych izolačných dosiek XPS-P sa používajú lepiace malty Baumit StarContact, resp. Baumit StarContact White.
Upozornenia	Tvar hrán izolačných dosiek: GK - hladká hrana (podľa výrobcu AustroTherm) Povrch izolačných dosiek: Zdrsnený Informácie a všeobecné pokyny Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania materiálu klesnúť pod +5°C. Pri spracovaní sa odporúča chrániť fasádu pred priamym slnečným žiarením, dažďom a silným vetrom napr. pomocou Baumit Ochranných sietí na lešenie. Fasádne izolačné dosky vystavené pôsobeniu UV žiarenia viac ako dva týždne je potrebné pred zhotovením výstužnej vrstvy opäť prebrúsiť.

Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzné a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzuje právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a vybavenie dodávok. Informujte sa na uvedenej adrese.