




Baumit open reflect

Šedé izolačné dosky s reflektnou vrstvou



Výhody

- **Certifikovaný tepelnoizolačný systém**
- **Ideálne pre rodinné domy**
- **Vysoko paropriepustné**

Produkt

Fasádne izolačné dosky zo šedého stabilizovaného expandovaného polystyrénu so zníženou horľavosťou. Systémová súčasť vonkajšieho tepelnoizolačného systému Baumit open podľa ETAG 004 a STN EN 13163.

Zloženie

Expandovaný polystyrénový granulát, prísady.

Technické údaje

Produkt	
Pevnosť v ťahu pri ohybe:	≥ 100 kPa BS100
Reakcia na oheň:	E (podľa EN 13 501 - 1)
Označenie:	CS(10)70-TR100-BS115
Farba:	Šedá farba s bielou reflexnou vrstvou
Formát:	1000 mm x 500 mm
Objemová hmotnosť:	cca 15 kg/m ³ - 18 kg/m ³
Faktor difúzneho odporu μ:	≤ 10
Súčiniteľ tepelnej vodivosti:	0.031 W/(m.K)
Pevnosť v ťahu kolmo na rovinu:	≥ 100 kPa TR100

Variant(y)	60 mm	80 mm
Dĺžka/Hrúbka	60 mm	80 mm
Spotreba	2 ks/m ²	2 ks/m ²

Variant(y)	100 mm	120 mm	140 mm	150 mm
Dĺžka/Hrúbka	100 mm	120 mm	140 mm	150 mm
Spotreba	2 ks/m ²	2 ks/m ²	2 ks/m ²	2 ks/m ²

Variant(y)	160 mm	180 mm	200 mm	220 mm
Dĺžka/Hrúbka	160 mm	180 mm	200 mm	220 mm
Spotreba	2 ks/m ²	2 ks/m ²	2 ks/m ²	2 ks/m ²

Balenie

Fóliovaný balík

Skladovanie

V suchu, chrániť pred pôsobením UV-žiarenia, poveternostných vplyvov a pred mechanickým poškodením.

Zabezpečenie kvality	Vnúťorná kontrola v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.
Zaradenie podľa chemického zákona	Bezpečnostné a hygienické predpisy sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov nájdete na webovej stránke www.baumit.sk alebo ju dostanete na vyžiadanie od výrobcu.
Spracovanie	V zmysle ustanovení technologického predpisu Baumit Tepelnoizolačné systémy, v súlade s ETAG 004 a STN 73 2901 a podľa všeobecne platných remeselných a spracovateľských zásad. Lepiacia stierka pri lepení sa nanáša na šedú stranu izolačných dosiek open reflect. Vystužná vrstva sa aplikuje na bielu stranu izolačných dosiek. Na lepenie a stierkovanie fasádnych izolačných dosiek Baumit open reflect je potrebné použiť lepiacu stierku Baumit open-Contact.
Upozornenia	Informácie a všeobecné pokyny Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania materiálu klesnúť pod +5°C. Pri spracovaní sa odporúča chrániť fasádu pred priamym slnečným žiarením, dažďom a silným vetrom napr. pomocou Baumit Ochranných sietí na lešenie. Fasádne izolačné dosky vystavené pôsobeniu UV žiareniu viac ako dva týždne je potrebné pred zhotovením výstužnej vrstvy opäť prebrúsiť.

Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzné a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzuje právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a vybavenie dodávok. Informujte sa na uvedenej adrese.