



Baumit BituFix 2K

Dvojzložkové bituménové lepidlo

Výhody

- Dvojzložková lepiaca hmota
- Na báze bitúmenu
- S obsahom polystyrénového granulátu



Produkt

Dvojzložková lepiaca hmota na bitúmenovej báze, s polystyrénovým plnivom a cementom.

Zloženie

Polymérmi modifikovaná bitúmenová emulzia, polystyrénový granulát, cement.

Technické údaje

Produkt	
Objemová hmotnosť:	cca 0.69 g/cm ³
Doba spracovania:	cca 1 h (v závislosti od klimatických podmienok)

Variant(y)	30 kg
Spotreba	cca 4 l/m ² - 8 l/m ²

Balenie

30 kg vedro (komp. A - tekutá zložka; komp. B - prášková zložka), 1 paleta = 12 vedier = 360 l

Zabezpečenie kvality

Vnútna kontrola v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.

Zaradenie podľa chemického zákona

Bezpečnostné a hygienické predpisy sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov nájdete na webovej stránke www.baumit.sk alebo ju dostanete na vyžiadanie od výrobcu.

Podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť čistý, suchý, nezamrznutý, nosný, zbavený prachu, uvoľnených častí, výkvetov a odformovacích prostriedkov.

Príprava podkladu

Bitúmenové hydroizolácie musia byť celoplošne spojené s podkladom podľa technologického predpisu výrobcu (natavením, prilepením).

Spracovanie

Miešanie

Lepiacu hmotu Baumit BituFix 2K - tekutú zložku (komp. A) vopred rozmiešať elektrickým miešadlom s nízkymi otáčkami. Následne pridať do tekutej zložky práškovú zložku (komp. B) a intenzívne premiešať na homogénnu hmotu bez hrudiek.

Nanášanie

Dodatočne premiešanú lepiacu hmotu Baumit BituFix 2K nanášať v tvare okrajovej húsenice po celom obvode dosky a bodovo uprostred dosky. Množstvo lepidla je potrebné voliť tak, aby sa vytvoril lepený spoj pokrývajúci cca 40 % kontaktnej plochy. Okrajová húsenica má byť cca 5 cm široká a uprostred plochy dosky nanášať 3 lepiace body.

Pri rovnom podklade sa môže lepiaca hmota naniesť celoplošne a rovnomerne po celej ploche izolantu (napr. pomocou zubového hladidla).

Nalepené tepelnoizolačné dosky odporúčame chrániť proti priamemu pôsobeniu slnečného žiarenia min. po dobu 1 - 3 dní¹⁾. Tvrdenie lepiacej stierky Baumit BituFix 2K je závislé na nasiakavosti, teplote podkladu, vzduchu a materiálu.

Následne osadiť rozperné kotvy v závislosti od podkladu (min. 6 ks/ m²). Na vytvorenie armovacej, resp. vyrovnávacej vrstvy v rámci tepelnoizolačných systémov Baumit je potrebné použiť odporúčané lepiace stierky (Baumit StarContact, Baumit StarContact White, resp. Baumit openContact).

Ďalšie informácie sú uvedené v technologickom predpise Baumit Tepelnoizolačné systémy.

Upozornenia

Informácie a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a zrenia materiálu klesnúť pod +5°C.

Pri spracovaní fasádu chrániť pred priamym slnečným žiarením, dažďom a silným vetrom vhodným spôsobom napr. pomocou Baumit Ochranných sietí na lešenie.

Vysvetlivky

¹⁾Vzťahuje sa na teplotu prostredia +20°C a relatívnu vzdušnú vlhkosť vzduchu ≤ 70 %. Nepriaznivé klimatické podmienky ako nižšia teplota a vyššia vzdušná vlhkosť môžu dobu zretia zreteľne predĺžiť.

Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzné a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzuje právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a vybavenie dodávok. Informujte sa na uvedenej adrese.