

Baumit EasyPrimer

Penetračný náter pod stierky a farby



- Na nasiakavé a kriedujúce podklady
- Vysoko paropriepustný
- Ekologický s certifikátom EC1 plus

Produkt	Paropriepustný základný náter na nasiakavé a kriedujúce podklady pred nanosením Baumit interiérových farieb a stierok Baumit Ionit, Baumit Klima a pod. Certifikovaný podľa smernice GEV EMICODE EC1 plus.	
Zloženie	Organické spojivá, špeciálne prísady, voda.	
Vlastnosti	Paropriepustný, na vyrovnanie nasiakavosti a povrchové spevnenie podkladu.	
Použitie	Baumit EasyPrimer je základný náter na všetky bežné povrchy stien a stropov. Povrchovo spevňuje pieskujúce, resp. kriedujúce podklady. Taktiež vyrovnáva nerovnomernú alebo vysokú nasiakavosť podkladov.	
Technické údaje	Farba:	transparentná
	Doba schnutia:	cca 6 h
	Objemová hmotnosť:	cca 1 kg/dm ³
	Emisie VOC:	< 1 g/l VOC ,< 60 µg/ m ³ EMICODE EC1 plus

	10 l
Spotreba	0.05 l/m ² - 0.1 l/m ² náter/ v závislosti od riedenia
Výdatnosť	100 m ² /nádobá - 200 m ² /nádobá náter/ v závislosti od riedenia



Balenie	10 l nádoba; 1 paleta = 40 nádob = 400 l
Skladovanie	V suchu, chlade, chránené pred mrazom v uzatvorených obaloch 12 mesiacov. Výrobok skladovať pri teplotách od +5 °C do +35 °C. Chrániť pred priamym slnečným žiarením.
Zabezpečenie kvality	Vnútna kontrola v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.
Zaradenie podľa chemického zákona	Bezpečnostné a hygienické predpisy sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov nájdete na webovej stránke www.baumit.sk alebo ju dostanete na vyžiadanie od výrobcu.

Podklad

Podklad musí vyhovovať platným normám, musí byť suchý, čistý, zbavený prachu a uvoľňujúcich sa častí.

Vhodný podklad:

- vyzreté vápenné, vápenno-cementové a cementové omietky,
- sadrové omietky,
- vyzretý betón,
- iné minerálne podklady,
- sadrové a cementové dosky,
- pastézne omietky a farby Baumit.

Nevhodný podklad:

- lakované a olejové nátery,
- glejové farby,
- plasty a živice.

Spracovanie

Baumit EasyPrimer je možné na podklad nanášať striekaním alebo valčekom. Pred samotnou aplikáciou náteru odporúčame vopred realizovať skúšobné plochy na otestovanie vhodného pomeru riedenia.

Odporúčané použitie:

Silno nasiakavé podklady
Nízko nasiakavé podklady

Pomer riedenia:

bez riedenia
1:1 až 1:2

Spotreba:

cca 0,1 l/m²/ náter
cca 0,05 l/ m²/ náter

V závislosti od stavu a nasiakavosti podkladu je potrebné zvoliť správny pomer riedenia náteru s čistou vodou. Baumit EasyPrimer musí po nanesení úplne vsiaknuť do podkladu. Pri viacnásobnom nanášaní (napr. silno nasiakavý podklad a/ alebo pieskujúci podklad) sa odporúča prvý náter naniesť s väčším pomerom riedenia, vďaka čomu sa dosiahne optimálne vniknutie náteru do podkladu.

Po vyschnutí náteru Baumit EasyPrimer sa nesmie na povrchu vytvoriť sklovitá vrstva!

Medzi jednotlivými nátermi, resp. nanášaním ďalších vrstiev je potrebné nechať zaschnúť predošlé vrstvy náteru. Pred aplikáciou ďalších vrstiev je potrebné na kriedujúcich podkladoch realizovať skúšku hmatom! Technologická prestávka cca 6 hod.¹⁾

Upozornenia

Informácie a všeobecné pokyny:

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia materiálu klesnúť pod +5 °C a vystúpiť nad +30 °C.

Okná, dvere a iné okolité povrchy (sklo, keramika, lakované plochy, klinker, prírodné kamene, kov dôkladne zakryť, prípadné odstreky a použité náradie a nástroje ihneď umyť vodou.

Vysvetlivky:

¹⁾ Platí pre teplotu 20 °C a relatívnu vlhkosť ≤ 60%. Nižšie teploty a vyššia vzdušná vlhkosť technologické prestávky výrazne predlžujú.

Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzná a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzuje právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a vybavenie dodávok. Informujte sa na uvedenej adrese.