




Baumit Výstuž omietok

Sklotextilná sieťka na celoplošné vystuženie omietky.

Výhody

- **Odolná voči alkáliám**
- **Veľkosť ôk 8 x 7 mm**
- **Pre všetky omietky**



Produkt

Sklotextilná mriežka odolná voči alkáliám.

Zloženie

Sklené vlákna s povrchovou úpravou odolnou voči zásadám.

Technické údaje

Produkt	
Plošná hmotnosť:	150 g/m ²
Veľkosť oka:	8 mm x 7 mm
Pevnosť v ťahu:	> 1750 N/50mm

Variant(y)	50 bm
Výdatnosť	cca 45 m ² /bal
Spotreba	cca 1.1 m/m ²

Balenie

50 bm, šírka 1 m, 1 paleta = 30 balov = 1500 m²

Zabezpečenie kvality

Vnútorňá kontrola v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.

Spracovanie

Všetky styky rôznych materiálov odporúčame vystužiť alebo dilatovať v omietke vhodným spôsobom.

Vystužovanie omietky:

Vystužovanie v omietke odporúčame pri navzájom previazaných zmiešaných murivách, pri styku murivo - preklad, murivo - veniec a pod.

V prípade aplikácie omietky s vložením Baumit Výstuže omietok postupovať následne spôsobom:

- naniesť cca 2/3 celkovej hrúbky omietky,
- vložiť Baumit Výstuž omietok,
- naniesť zvyšnú vrstvu omietky.

Výstuž omietok by mala byť vo vrchnej tretine celkovej hrúbky omietky. Baumit Výstuž omietok sa kladie s prekrytím min. 10 cm. Pri dvojvrstvovom spracovaní omietok výstuž vkladáme zväčša do prvej vrstvy omietky.

Kritické miesta v podklade je potrebné prekryť s presahom min. 25 cm na oboch stranách. Na prenesenie šikmých šmykových napätí vždy odporúčame vkladať diagonálnu výstuž (pásky s rozmermi 50 x 30 cm pod 45° uhlom) do omietky pri okenných, dverových a ostatných otvoroch.

Minimálna odporúčaná hrúbka celoplošne vystuženej omietky je 15 mm.

Upozornenia

Informácie a všeobecné pokyny

Styky nosného systému a výplňového muriva (napr. železobetónový skelet - výplňové murivo), styky stropnej konštrukcie - nenosnej steny a pod. odporúčame v omietke dilatovať vhodným spôsobom.

Dodržiavať platné normy, smernice všeobecné spracovateľské zásady, ustanovenia v technických listoch pre jednotlivé produkty a Technologický predpis Baumit Omietky!

Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzné a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzuje právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a vybavenie dodávok. Informujte sa na uvedenej adrese.