



Petrafas M

Minerálne izolačné dosky s pozdĺžnym vláknom.
Pre hrúbky 2,3 a 4 cm.

Technické údaje

Produkt	
Reakcia na oheň:	A1 (podľa EN 13 501 - 1)
Pevnosť v tlaku:	≥ 40 kPa , CS(10)40 - pri 10 % stlačení
Formát:	1000 mm 600 mm
Faktor difúzneho odporu μ :	1
Súčiniteľ tepelnej vodivosti:	0.037 W/(m.K)
Pevnosť v ťahu:	≥ 10 kPa TR10

Variant(y)	20 mm	30 mm	40 mm
Dĺžka/Hrúbka	20 mm	30 mm	40 mm
Spotreba	cca 5 ks/3 m ²	cca 5 ks/3 m ²	cca 5 ks/3 m ²

Balenie

Fóliovaný balík

Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzné a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzuje právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a vybavenie dodávok. Informujte sa na uvedenej adrese.