



Baumit Trasový cement

Portlandský cement s prídavkom trasu na výrobu mált, betónu, omietok.

Výhody

- Spojivo na výrobu betónu, omietok a mált
- S obsahom trasu
- Znižuje riziko výkvetov



Produkt

Portlandský zmesový cement akostnej triedy CEM II/ B - M (P-S) 32,5 N s pridanými prírodnými puzolánmi ako napr. trasová prísada.

Zloženie

Portlandský slinok s prírodnými puzolánmi (mlecia prímes).

Technické údaje

Produkt	
Pevnosť v tlaku:	cca 40 MPa po 28 dňoch, cca 25 MPa po 7 dňoch
Koniec tuhnutia:	cca 230 min.
Jemnosť mletia:	cca 4200 m ² /g

Balenie

25 kg vrece, 1 paleta = 48 vriec = 1200 kg

Zabezpečenie kvality

Vnútorňá kontrola v podnikovom laboratóriu, nezávislá kontrola prostredníctvom autorizovanej skúšobne.

Zaradenie podľa chemického zákona

Bezpečnostné a hygienické predpisy sú uvedené v karte bezpečnostných údajov. Karty bezpečnostných údajov nájdete na webovej stránke www.baumit.sk alebo ju dostanete na vyžiadanie od výrobcu.

Spracovanie

Baumit Trasový cement je vhodný na spracovanie betónu (STN EN 206 - 1), na výrobu mált na murovanie a omietanie (dodržiavať platné normy, napr. EN 13914, STN 72 2430 a pod.). Množstvo jednotlivých komponentov závisí od aplikácie a stanovujú sa na základe skúšky spôsobilosti (pozri platné normy). Optimálne vlastnosti je možné dosiahnuť len na základe doržiavania receptúr. Je potrebné dbať aj na náležité dodatočné opatrenia.

Upozornenia

Informácie a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia materiálu klesnúť pod +5°C.

Dodržiavať platné normy a smernice.

Baumit Trasový cement obsahuje redukčné činidlo, ktoré redukuje obsah rozpustného šesťmocného chrómu na $\leq 0,0002\%$ suchej hmotnosti cementu. Redukčné činidlo je účinné do dátumu expirácie uvedenom na obale. Obal má byť neporušený, originálny a v suchom stave. Po uplynutí lehoty sa znižuje účinok redukčného činidla a obsah rozpustného šesťmocného chrómu môže prekročiť hranicu 0,0002 % suchej hmotnosti cementu. Pri práci zabráňte styku s pokožkou! Kontakt s pokožkou môže spôsobiť trvalé poškodenie pokožky, vrátane kožných chorôb.

Pri aplikácii ďalších vrstiev na omietky dodržať technologickú prestávku min. 10 dní / 1 cm hrúbky omietky.

Naše ústne a písomné odporúčania k technike použitia, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkovi (spracovateľovi) na základe našich skúseností a podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasného stavu vedeckých a praktických znalostí, sú nezáväzné a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky. Taktiež nezbavujú zákazníka povinností, aby sám na vlastnú zodpovednosť vyskúšal naše výrobky z hľadiska ich vhodnosti pre zamýšľané použitie. Dodržiavať platné normy, smernice a remeselné zásady. V rámci technického pokroku, zlepšovania vlastností produktu a jeho spracovania si vyhradzuje právo na zmeny. Pri vydaní novších verzií sú staré verzie technických listov neplatné. Aktuálne dokumenty nájdete na našej webovej stránke. Ďalej platia naše „Dodacie a platobné podmienky“ v platnej verzii. Sieť našich zástupcov zaručuje rýchle poradenstvo a vybavenie dodávok. Informujte sa na uvedenej adrese.