

# Baumit CreativTop

## Моделююча штукатурка Бауміт КреативТоп



- **Безмежні можливості поєднання кольору та структури**
- **Можливі структури: дерево, камінь, бетон**
- **Легке та просте нанесення**

**Продукт** Дизайнерська моделююча декоративна пастоподібна штукатурна суміш Baumit CreativTop на органічних в'язучих посиленіх силіконом, - для створення креативних тонкошарових штукатурних покриттів.

**Склад** Водна дисперсія органічних в'язучих посиленіх силіконом, натуральний природний заповнювач, пігменти, консерванти, модифікуючі добавки, вода.

**Властивості** Безліч креативних структур для оздоблення фасадних поверхонь;  
Готова до застосування пастоподібна, посилена силіконом;  
Довговічна та стійка до атмосферних впливів та ультрафіолетового випромінення, промислової зага-зованості;  
Тонкошарова - зручна при нанесенні, як вручну, так і механізовано;  
Екологічно безпечна.

**Застосування** Дизайнерська декоративна пастоподібна штукатурна суміш Baumit CreativTop призначена для влаштування декоративно-оздоблювального шару в системах теплоізоляції Baumit, а також для оздоблення бетонних, підготовлених нових і існуючих поштукатурених поверхонь. Для креативного оформлення поверхонь стінових конструкцій зовні та всередині будівель вручну або механізованим способом.

### Технічні характеристики

Вихід

### Технічні характеристики

Вихід

**Зберігання** Відро 25 кг, 16 відер на піддоні = 400 кг.

**Основа** Основа повинна бути міцною, сухою, незамерзлою, здатна нести навантаження. Нові покриття мають бути витриманими до завершення процесів твердіння - не менше ніж 28 діб для цементно-піщаних штукатурок та не менше ніж 1 доба на кожний 1 мм товщини полімерцементних шпаклівних покриттів.

**Підготовка основи** Поверхню очистити від забруднень та речовин, що знижують адгезію декоративної штукатурної суміші до основи (олійні та жирові плями, змашувальні матеріали, особливо антипалубні мастила, бітумні мастики, залишки старої фарби тощо). Виконання оздоблювальних і захисних покриттів по основах, що включають іржу, висоли, жирові і бітумні плями не допускається. При виявленні ділянок, пошкоджених грибковою цвілью, слід з'ясувати причини її утворення та усунути! Пошкоджені ділянки очистити механічним способом і обробити антимікробно-фунгіцидною ґрунтовкою Baumit FungoFluid. Неміцні ділянки поверхні та ті, що обсіпаються, - механічно очистити металевими щітками, знепилити стислим повітрям або вологими щітками та зміцнити поверхневий шар основи способом нанесення гли-бокопроникної ґрунтовки Baumit Multi Primer і витримати технологічну перерву - не менше ніж 24 години. Сколи, раковини, тріщини відремонтувати ремонтними сумішами Baumit, наприклад, розшити та вирівняти за допомогою клей-шпаклівних сумішей Baumit ProContact, Baumit StarContact, Baumit StarContact White і при необхідності армувати скловолкнистими сітками з чарунками розміром ~5×5 мм: Baumit StarTex або Baumit DuoTex. Ґрунт-фарбу Baumit PremiumPrimer / UniPrimer наносити на штукатурні і шпаклівні покриття після їх улаштування не раніше ніж: - стартові штукатурки - через 28 діб; - шпаклівні покриття - через 1 добу на кожний 1 мм товщини шару; - армований склосіткою гідрозахисний шар товщиною 3-4 мм - через ~3-5 діб. Після нанесення ґрунт-фарби Baumit Premium / UniPrimer, перед влаштуванням штукатурного покриття Baumit CreativTop, витримати технологічну перерву - не менше ніж 24 години.

**Виконання робіт****ПОСЛІДОВНІСТЬ НАНЕСЕННЯ ШАРІВ:**

1-й - шар ґрунт-фарби Baumit PremiumPrimer / UniPrimer; Технологічна перерва - не менше ніж 24 години;

2-й - шар декоративної штукатурної суміші Baumit CreativTop нерозбавлений або розбавлений до робо-чої консистенції, а також в заданій структурі, фракції заповнювача та кольорі.

**НАНЕСЕННЯ** На підготовлену основу нанести шар ґрунт-фарби Baumit PremiumPrimer / UniPrimer (рівномірно по всій поверхні).

Не раніше ніж через 24 години після нанесення ґрунт-фарби Baumit PremiumPrimer / UniPrimer, шпателем із нержавіючої сталі

нанести приготовлену штукатурну суміш Baumit CreativTop шаром товщиною в розмір зерна і затерти пластмасовою теркою.

Роботи в межах однієї захватки виконувати без перерви. Напрямок затирання та зусилля затирання забезпечити однаковим на

протязі всього процесу виконання робіт

---

Письмові та усні рекомендації щодо технології застосування, надані нами продавцям / особам, що виконують роботи, базуються на нашому досвіді та враховують сучасні розробки в галузі науки і техніки, а також ноу-хау стосовно практичного застосування. Проте варто розуміти, що такі рекомендації не є обов'язковими для виконання. Вони не створюють жодних правових відносин або додаткових зобов'язань стосовно договорів продажів. Також, вони не звільняють замовника від його зобов'язань перевіряти відповідність наших продуктів для використання за безпосереднім призначенням або для використання окремо.