

Baumit GranoporTop

Професійна акрилова штукатурна суміш Baumit GranoporTop



- **Водовідштовхувальна дія**
- **Висока стійкість до дії ультрафіолету**
- **Висока еластичність та тріщиностійкість**

Продукт	Фарба акрилова Baumit GranoporColor
Склад	акрилове та органічні в'язучі, мінеральні наповнювачі, пігменти, добавки і вода.
Властивості	Водовідштовхувальна, еластична, стійка до механічних навантажень та атмосферних впливів, ультрафіолетового випромінювання, зручна у використанні, екологічно безпечна. Наносити малярним валиком, щіткою або безповітряним розпилювачем.
Застосування	Декоративна фасадна акрилова фарба Baumit GranoporColor призначена для влаштування захисного шару по підготовленим новим і існуючим мінеральним основам, по існуючим і новим акриловим покриттям, а також в системах теплоізоляції Baumit. Застосовується зовні та всередині будівель. Особливо рекомендується для цокольної частини будівель. Фарба Baumit GranoporColor доступна у великій кількості кольорів.

Технічні характеристики

Вихід

Технічні характеристики

Вихід



Зберігання	Пластикове відро 14 л; 16 відер на піддоні = 224 л.
Основа	Фарба придатна для нанесення на такі основи: <ul style="list-style-type: none">- цементно-вапняні і цементні стартові штукатурки;- бетонні та інші мінеральні основи;- мінеральні, силікатні та дисперсійні штукатурки і фарби, що добре тримаються на основі, зокрема по системах теплоізоляції.
Підготовка основи	Порядок підготовки основи під оздоблення: <ul style="list-style-type: none">- забруднені поверхні очистити;- залишки змащувальних матеріалів, бітумні мастики, олійні та жирові плями, особливо опалубні мастила, необхідно видалити струменем гарячої пари або іншими доступними спеціальними засобами;- неміцні ділянки поверхні та ті, що обсіпаються - видалити механічним способом;- крихкі поверхні або які з часом можуть обсіпатись слід посилити ґрунтовкою Baumit MultiPrimer – технологічна перерва не менше ніж 24 години;- тріщини в мінеральній основі заповнити цементними шпаклівками (наприклад, Baumit StarContact / ProContact); при необхідності шар шпаклівки армувати скловолокнистою сіткою Baumit StarTex.

Виконання робіт

Пошарова специфікація виконання робіт для слабкопоглинаючих основ

- 1-й шар фарби Baumit GranoporColor розбавлений чистою водою (~2-3 л води на відро 14 л фарби).

- Технологічна перерва – не менше ніж 12 годин;

- 2-й шар фарби Baumit GranoporColor нерозбавлений

Пошарова специфікація виконання робіт для сильнопоглинаючих основ. Наприклад, старі мінеральні декоративні штукатурки теплоізоляційних фасадних систем.

- 1 шар Baumit MultiPrimer;

- Технологічна перерва, - не менше ніж 24 години;

- 1-й шар фарби Baumit GranoporColor розбавлений чистою водою (~2-3 л води на відро 14 л фарби);

- Технологічна перерва, не менше ніж 12 годин;

- 2-й шар фарби Baumit GranoporColor нерозбавлений*;- 3-й шар фарби Baumit GranoporColor нерозбавлений* - наносити при необхідності.

- Технологічна перерва між 2-м та 3-м шаром – не менше ніж 4 години.

*При потребі доведення фарби до робочої консистенції – додати не більше 0,5 л води на відро 14 л фарби.

Для забезпечення рівномірності кольору додавати однакову кількість води! Неправильна консистенція фарбової суміші призведе до дефектів під час виконання робіт (перевитрати, колірні відтінки).

Загальні вказівки

При роботі з фарбою захищати очі та шкіру. Фарбу, що попала на шкіру, змити водою. При попаданні в очі, -промити їх великою кількістю води та звернутися до лікаря.Продукція не підлягає обов'язковому маркуванню.

Класифікація відповідно до закону про хімічні речовини:

- S 2: Не давати дітям;

- S 24: Уникайте потрапляння в очі;

- S 25: Уникайте потрапляння на шкіру;

- S 37: Користуйтеся захисними рукавицями.

Письмові та усні рекомендації щодо технології застосування, надані нами продавцям / особам , що виконують роботи , базуються на нашому досвіді та враховують сучасні розробки в галузі науки і техніки, а також ноу-хау стосовно практичного застосування. Проте варто розуміти, що такі рекомендації не є обов'язковими для виконання. Вони не створюють жодних правових відносин або додаткових зобов'язань стосовно договорів продажів. Також, вони не звільняють замовника від його зобов'язань перевіряти відповідність наших продуктів для використання за безпосереднім призначенням або для використання окремо.