



Baumit SilikatTop

Професійна силікатна штукатурна суміш Baumit SilikatTop

Переваги

- Силікатна - високопаропроникна, водовідштовхувальна
- Стійкість до дії ультрафіолету
- Стійка до забруднень та атмосферних впливів



Продукт

Baumit SilikatTop - професійна декоративна силікатна штукатурна пастоподібна суміш, фактура оздоблення "баранець" або "короїд". Високопаропроникна, довговічна, водовідштовхувальна, стійка до забруднень та атмосферних впливів, ультрафіолетового випромінювання, промислової загазованості і впливу мікроорганізмів, тонкошарова декоративна пастоподібна штукатурна суміш на основі рідкого калієвого скла із фактурами "короїд", "баранець". Для ручного та механізованого нанесення. Зручна у використанні, екологічно безпечна.

Склад

Водна дисперсія на основі рідкого калієвого скла, натуральний природний заповнювач, модифікуючі добавки.

Застосування

Професійна декоративна силікатна штукатурна суміш Baumit SilikatTop призначена для влаштування декоративно-оздоблювального шару в системах теплоізоляції Baumit, а також для оздоблення бетонних, підготовлених нових і старих поштукатурених поверхонь. Рекомендується для реставрації пам'яток архітектури. Для декоративного оздоблення ззовні та всередині будівель вручну або механізовано. Обов'язково перед нанесенням декоративної суміші наносити універсальну адгезійну ґрунт-фарбу Baumit UniPrimer!

Технічні характеристики

Вихід **Variant(y)**

Технічні характеристики

Вихід **Variant(y)**



Зберігання

Відро 25 кг, 16 відер на піддоні = 400 кг.

Підготовка основи

Основа повинна бути міцною, сухою, незамерзлою, здатна нести навантаження. Нові покриття мають бути витриманими до завершення процесів твердіння - не менше ніж 28 діб для цементно-піщаних штукатурок та не менше ніж 1 доба на кожний 1 мм товщини полімерцементних шпаклівних покриттів. Поверхню очистити від забруднень та речовин, що знижують адгезію декоративної штукатурної суміші до основи (олійні та жирові плями, змащувальні матеріали, особливо антиопалубні мастила, бітумні мастики, залишки старої фарби тощо). Виконання оздоблювальних і захисних покриттів по основах, що включають іржу, висоли, жири і бітумні плями не допускається.

Виконання робіт

ПОСЛІДОВНІСТЬ НАНЕСЕННЯ ШАРІВ:

1-й - шар універсальної ґрунт-фарби Bauprimer;

Технологічна перерва - не менше ніж 24 години;

2-й - силікатна декоративна штукатурка Bauprimer в заданій структурі, фракції заповнювача та кольорі;

НАНЕСЕННЯ

На підготовлену основу нанести шар універсальної ґрунт-фарби Bauprimer (рівномірно по всій поверхні). Не раніше ніж через 24 години після нанесення ґрунт-фарби Bauprimer, шпателем із нержавіючої сталі нанести приготовлену штукатурну суміш Bauprimer шаром товщиною в розмір зерна і затерти пластмасовою теркою. Роботи в межах однієї захватки виконувати без перерви. Напрямок затирання та зусилля затирання забезпечити однаковим на протязі всього процесу виконання робіт.

Структура "баранець":

Одразу після нанесення, структурувати пластмасовою теркою круговими рухами.

Структура "короїд":

Через деякий час структурувати пластмасовою теркою вертикально, горизонтально або круговими рухами.

Письмові та усні рекомендації щодо технології застосування, надані нами продавцям / особам, що виконують роботи, базуються на нашому досвіді та враховують сучасні розробки в галузі науки і техніки, а також ноу-хау стосовно практичного застосування. Проте варто розуміти, що такі рекомендації не є обов'язковими для виконання. Вони не створюють жодних правових відносин або додаткових зобов'язань стосовно договорів продажів. Також, вони не звільняють замовника від його зобов'язань перевіряти відповідність наших продуктів для використання за безпосереднім призначенням або для використання окремо.