

# Baumit StarTop

## Преміальна силіконова штукатурна суміш Baumit StarTop



- **висока водовідштовхувальна здатність**
- **низька тенденція до забруднень - „ефект Drypor“**
- **стійка до впливу мікроорганізмів**

**Склад** Водна новітня силіконова дисперсія і органічні в'язучі посилені полімерними волокнами; високофункціональні заповнювачі з гідрофобно-гідрофільним ефектом „Drypor“, пігменти, неорганічні і органічні добавки, вода.

**Особливості** Після нанесення утворює високоеластичне, довговічне, самоочисне, високопаропроникне, гідрофобне, особливо стійке до атмосферних впливів, забруднень, промислової загазованості, а також до ультрафіолетового випромінювання штукатурне покриття із каменцевою фактурою „баранець“. Швидко та легко нанесення при мінімальних зусиллях, як вручну, так і механізовано; Зручна у використанні, екологічно безпечна.

**Застосування** Преміальна декоративна штукатурна суміш Baumit StarTop на основі водної дисперсії новітніх силіконових в'язучих посилених полімерними волокнами та інноваційного заповнювача з гідрофобно-гідрофільним ефектом „Drypor“ призначена для влаштування тонкошарового декоративно-оздоблювального покриття з підвищеною стійкістю до атмосферних впливів в системах скріпленої теплоізоляції Baumit, а також для оздоблення підготовлених нових і існуючих бетонних або поштукатурених стінових конструкцій. Рекомендується для дизайнерського оздоблення фасадів будівель „нового будівництва“, а також реставрації та реконструкції будівель та споруд.

**Технічні характеристики** класифікація: Life - anorganisch (2-9)

|         |                              |                               |                               |
|---------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Витрати |                              |                               |                               |
| Вихід   | пр. 10 м <sup>2</sup> /відро | пр. 8.6 м <sup>2</sup> /відро | пр. 6.4 м <sup>2</sup> /відро |

**Складування** Пластикове відро 25 кг. 16 відер на піддоні = 400 кг.

**Підготовка основи** Порядок підготовки основи під оздоблення:  
- забруднені поверхні очистити;- залишки змашувальних матеріалів, бітумні мастики, олійні та жирові плями, особливо опалубні мастила, необхідно видалити струменем гарячої пари або іншими доступними спеціальними засобами;  
- неміцні ділянки поверхні та ті, що обсипаються,  
- видалити механічним способом;- крихкі поверхні або які з часом можуть обсипатись слід посилити ґрунтовкою Baumit MultiPrimer – технологічна перерва не менше ніж 24 години;  
- тріщини в мінеральній основі заповнити цементними шпаклівками (наприклад, Baumit StarContact / ProContact); при необхідності шар шпаклівки армувати скловолокнистою сіткою Baumit StarTex.

**Виконання робіт** Пошарова специфікація виконання робіт для слабкопоглинаючих основ  
- 1 (один) шар преміальної ґрунт-фарби Baumit PremiumPrimer для кольорів XXX2-6 або Baumit UniPrimer для кольорів XXX7-9 (на всю поверхню і рівномірно);  
- Технологічна перерва – не менше 24 години;  
- 1 (один) шар декоративної штукатурної суміші Baumit StarTop нерозбавлений або розбавлений до робочої консистенції.  
Пошарова специфікація виконання робіт для сильнопоглинаючих основ. Наприклад, старі мінеральні декоративні штукатурки теплоізоляційних фасадних систем.  
- 2 (два) шари Baumit MultiPrimer з технологічною перервою між шарами - не менше 24 години;  
- 1 шар декоративної штукатурної суміші Baumit StarTop нерозбавлений або розбавлений до робочої консистенції з додаванням не більше 250 мл води на відро 25 кг.

---

Письмові та усні рекомендації щодо технології застосування, надані нами продавцям / особам , що виконують роботи , базуються на нашому досвіді та враховують сучасні розробки в галузі науки і техніки, а також ноу-хау стосовно практичного застосування. Проте варто розуміти, що такі рекомендації не є обов'язковими для виконання. Вони не створюють жодних правових відносин або додаткових зобов'язань стосовно договорів продажів. Також, вони не звільняють замовника від його зобов'язань перевіряти відповідність наших продуктів для використання за безпосереднім призначенням або для використання окремо.